

## TECHNISCHE BEPALING H-10

MESKANT EVENWIJDIG GEZAAGD BEUKEHOUT : 1e KEUS, DROOG.

### 1. ALGEMEENHEDEN.

#### 1.1. Voorwerp :

De onderhavige technische bepaling regelt de eisen waaraan het meskant evenwijdig gezaagd beukehout 1e keus, gezaagd hetzij op vlam, hetzij op kwartier en halfkwartier, moet beantwoorden.

#### 1.2. Referentiebescheiden :

Onder voorbehoud van de wijzigingen door onderhavige technische bepaling opgelegd, zijn de volgende normen van toepassing :

N.B.N.202 HOUT - Terminologie

N.B.N.189 HOUT - Afwijkingen - gebreken en fouten.

N.B.N.219-01 GEZAAGD HOUT - Het meten.

Wat de normen zelf betreft, is het altijd de laatste verschenen uitgave - op de datum van het verschijnen van het bijzonder lastenkohier - die in acht moet genomen worden.

#### 1.3. Overeenkomsten.

1. Een gezonde kwast is die waarvan het hout geen sporen van aantasting of verrotting vertoont.
2. De afmeting van een kwast in een doorsnede is, bij overeenkomst, de afstand tussen de raaklijnen aan de omtrek van die kwast, evenwijdig met de as van de plank getrokken.
3. Gezonde kwasten waarvan de afmeting maximum acht mm (8 mm) bedraagt worden verwaarloosd.  
Warren zijn echter niet toegelaten.

### 2. MESKANT EVENWIJDIG GEZAAGD BEUKEHOUT 1e KEUS, GEZAAGD HETZIJ OP VLAM, HETZIJ OP KWARTIER EN HALFKWARTIER

#### 2.1. Toegelaten houtsoort :

Enkel FAGUS SYLVATICA wordt toegelaten.

#### 2.2. Afmetingen :

Lengte en breedte : zijn deze welke vastgesteld worden op het ogenblik van de keuring.

Tenzij deze afmetingen in het bijzonder lastenkohier of in de bestelling vastgesteld zijn, gelden volgende gegevens :

- 1) de lengte wordt genoteerd in meter op 0,05 m naar beneden na.
- 2) de breedte wordt genoteerd in meter op 0,005 m naar beneden na.

Dikte : De in de aanvraag of in de bestelling opgegeven dikte is altijd die van het hout in vers gezaagde toestand.

### 2.3. Afwijkingen op de afmetingen :

Voor droog hout, zoals het in de handel voorkomt (18 à 22 % vochtigheidsgraad) wordt een afwijking van 4 % onder de maat op de dikte toegelaten.

De kubering geschiedt volgens de dikte die in de bestelling opgegeven is.

Op de lengte en de breedte wordengeen afwijkingen toegelaten

### 2.4. Aanbieding ter keuring - meting - verzending.

De hoeveelheden hout die in de loop van éénzelfde keuring aangeboden worden mogen niet kleiner zijn dan 10 m<sup>3</sup>.

Het zaagsel moet behoorlijk verwijderd worden.

Het hout moet per lengte en dikte gerangschikt zijn.

De meting wordt uitgevoerd door bedienden van de N.M.B.S. in tegenwoordigheid van de verkoper; de som der breedten wordt met een touw gemeten. Het aantal planken per lengte wordt eveneens genoteerd met het oog op het bepalen van de gemiddelde breedte.

De aannemer moet de werkrachten en de behandelingsmiddelen kosteloos ter beschikking stellen.

Het hout moet afgedekt en binnen de 4 werkdagen na de aanvaarding verzonden worden.

### BELANGRIJKE OPMERKING.

=====

De planken worden slechts aangenomen op hun werkelijke afmetingen. Hieruit volgt dat inkortingen voor het verwijderen van een niet aanvaardbare fout in het hout moeten uitgevoerd worden vooraleer de planken ter keuring worden aangeboden.

### 2.5. Hoedanigheid.

Afwijkingen, gebreken en fouten zijn uitgesloten, tenzij de hiernavolgende gebreken en dit binnen de aangeduide limieten.

#### 2.5.1. Gezonde kwasten, andere dan schietkwasten.

##### 1) Planken op kwartier en halfkwartier gezaagd.

###### Balken

Zij moeten vrij zijn van kwasten, zichtbaar op de vlakken of de zijvlakken.

2) Planken op vlam gezaagd :

Vlakken :

- er wordt geen enkele kwast toegelaten op het mooie vlak.
- er wordt 1 kwast van maximum 20 mm diameter per lopende meter toegelaten op het minst mooie vlak.

Bijvlakken :

De e meer en vrij zijn van kwasten.

1.1.1. Wortelaanloop

De wortelaanloop draad voortkomend van de wortelaanloop is niet toe te laten.

De draad van de draad ten opzichte van de lengte van de plank mag niet groter zijn dan 10 %.

1.1.2. Barstgevoelen :

Wanneer niet toegelaten.

Oppervlakte van de barsten (barsten) die bij droog weer te voornamelijk komen, worden toegelaten voor zover ze niet langer zijn dan 10 cm.

1.1.3. Waren :

Voor de planken op kwartier en halfkwartier gezaagd worden de bij de waren niet toegelaten.

Voor de planken op vlam gezaagd, met een dikte van meer dan 20 mm worden waren toegelaten op één enkele kantlijn voor zover ze niet groter zijn dan 15 mm.

1.1.4. Wit hart

Voor planken op kwartier of halfkwartier gezaagd, evenals voor de plakjes, wordt enkel wit hart toegelaten.

Voor planken op vlam gezaagd wordt het rood hart toegelaten.